SUNBRELLA PLUS

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylic		
Finition	Enduction anti-fongique à base de résines, imperméable et résistante aux U.V.		
Armure	Canvas		ISO 7211-1
Poids	320	g/m²	ISO 3801
Laize	152	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	50	ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	140	130	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	30	15	%	ISO 13934-1
Resistance dechirure	3.3	2.5	daN	DIN 53.363
Schmerber	1000		mm	ISO 811
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	5		Class / 8	ISO 14419
Permeabilité à l'air	2.5		l/m²/s	ISO 9237

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5	Class / 5	ISO 105X12

UTILISATIONS

Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Sprayhood, Enceinte arrière, Bimini top, Enceinte de cockpit, Cache pare-brise, Dodger, Cache console, Lazybag		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com