SUNBRELLA FURLING

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylic		
Finition	Traitement spécial Marine		
Armure	Canvas		ISO 7211-1
Poids	195	g/m²	ISO 3801
Laize	165	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60	ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	120	40	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	19	25	%	ISO 13934-1
Resistance dechirure	4	1.6	daN	ISO 13937-1
Schmerber	200		mm	ISO 811
Spray test	5		Class / 5	ISO 4920
Oleofugation	5		Class / 8	ISO 14419

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8	Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5	Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5	Class / 5	ISO 105X12

UTILISATIONS

Utilisations recommandées	UV Protection strip on Furling Sails

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com