



# SADYNA



SADYNA Ficelle 09



SADYNA Mastic 48



SADYNA Soleil 90


SADYNA Corail 14



SADYNA Océan 19



SADYNA Canard 80


SADYNA Sapin 23


SADYNA Acier 18


SADYNA Anthracite 38


SADYNA Noir 10





# SADYNA Bordeaux 06

Ce tissu pare-solaire sergé uni est un classique. Idéal pour une décoration sobre ou à coordonner avec nos motifs tissés Jacquard. Il se décline en 11 colorations.

## Propriétés techniques

Non feu

Acoustique

**Applications** Parois japonaises - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin - Décoration murale - Store bateau

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 320 g/m²

**Laize** 140 cm / 280 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal

**Raccord** ↔ cm ↕ cm

**Conseils d'entretien**

**Label** OekoTex / France Terre Textile

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | M1 / IMO PASS | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | **0.91** |
| | Coeff. d'absorption acoustique pondéré ($a_w$) : | **0.90** |
| | Classe d'absorption acoustique ($a_w$) : | **A** |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | **16 %** |
| | Absorption lumière : | **83 %** |
| | Transmission lumière : | **1 %** |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | **44 %** |
| | absorption solaire : | **44 %** |
| | Transmission solaire : | **12 %** |
| | Transmission UV : | **0 %** |
| | Gtot : | **Gt 46 % Fc 65 %** |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-2** |
| | Trame | **-1** |
| | Martindale (Cycles) | **40000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **28** |
| | Trame | **30** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **180** |
| | Trame | **93** |